



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> SEMI-MATT

# Acrylic exterior wall paint with high covering power



- High durability
- Perfect saponification resistance
- Particularly high covering capacity
- Sufficiently breathing (water vapour permeable)
- Hardly permeable to rain Excellent weather resistance

# PARACEM® SEMI-MATT

## DESCRIZIONE

- Acrylic exterior wall paint with high covering power
- Acrylic paint for outside and inside use

## UTILIZZO CONSIGLIATO

For old or new substrates like masonry, cement rendering or plaster, concrete, tiles, plaster boards and wooden panels.

## DATI TECNICI

Densità:	1,5
Livello di lucentezza:	semi_mat
Livello di lucentezza a 60°:	5%
Residuo secco in peso:	64%
Residuo secco in volume:	46%
Permeabilità al vapore acqueo:	23g/m <sup>2</sup> /24h and Sd (m) = 1,0

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	40 minutes (10 m <sup>2</sup> /l)
Asciutto da maneggiare:	2 hours (10 m <sup>2</sup> /l)
Asciutto da rivestire:	4 hours (10 m <sup>2</sup> /l)
Completamente indurito:	1 day

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 micron (cons.: 10 m<sup>2</sup>/l)

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

45 micron (cons.: 10 m<sup>2</sup>/l)

## CONSUMO TEORICO

7 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate must be sufficiently dry and stable; clean thoroughly.  
In case of fungal growth: treat first with an adequate moss-preventing product. On porous substrates apply first a coat of Parafix or Pegafix / Paracem (25 / 75). On very smooth bricks, apply a first coat of Noxyde diluted with 25% water, or a coat of Pegalink. Impregnate old chalking paints, after cleaning, with a coat of Fixonal or Pegafix. For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, for interior or exterior, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain. Fill up holes and seal joints or fissures with Elastofill. If necessary, fill with Pegaflex. Flat down and remove dust. Hereafter, apply 1 - 2 coats of Paracem.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum 5C / Maximum 80 % R.H.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply with flat brush

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply with dispersion roller.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 013 - 018 / Pressure: 180 bars.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Dilute with water (3 - 5% volume).

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	25 g/l max.
Categoria COV:	A/c
Limite di COV:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu