

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> QUARTZ

### Dispersion paint with quartz effect

- Perfect saponification resistance
- durable
- fine quartz finish
- excellent weather resistance

# PARACEM® QUARTZ

## OPIS

Dispersion paint with quartz effect for outside and inside use.

## ZALECANE UŻYCIĘ

For protection of old deteriorated or cracked walls. Protection of concrete cell blocks against weather influences.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	± 1,65
Zawartość substancji stałych wagowo:	73 - 75 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	55 - 59 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do przemalowania:	8 hours
Pełne utwardzenie:	1 day

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

300 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

175 µm

## ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

500 g/m<sup>2</sup> on even flat substrates. Minimum 1 kg/m<sup>2</sup> on structured substrates such as concrete cell blocks

## ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Cell concrete blocks: prime with Martin Mathys Pegafix or Primer 44HS

Walls in poor condition: remove all old coatings or bad plasterwork. Sand/treat the wall with a wire brush to remove all loose particles. Repair all damaged parts with a cement mortar or Martin Mathys Pegacrete. Small repairs can be treated with a mix of Paracem Quartz filled with dry sharp sand. All repairs should be primed with Martin Mathys Pegafix. Fill up holes and seal joints or fissures with Martin Mathys Elastofill.

New walls/masonry: if possible wait 1 year before treatment. The substrate must be sufficiently dry and stable and no bleeding of nitric acid should be visible.

Brush dry and dust, then apply a coat of Martin Mathys Pegafix or Primer 44 HS.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply with flat brush.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply with a mohair paint roller. When the applied paint film is still wet, roll a again with a slightly wet plastic foam roller for a good and equal finish.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Not advisable.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Possible with an opening diameter: 2 - 4 mm.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	30 g/l
Kategoria LZO:	A/c
Limity LZO:	40 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu