

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] SEMI-GLOSS

Waterborne semi-gloss acrylic paint



- For indoor and outdoor works
- Very decorative semi-gloss aspect
- Easy to clean and to maintain
- High filling and hiding power
- Excellent flow out

PARACEM® SEMI-GLOSS

DESCRIZIONE

Waterborne semi-gloss acrylic paint for inner and outer walls.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Durable painting of old and new masonry, cement, concrete or plaster.

SISTEMA CONSIGLIATO

Substrate/Condition	Primer/Preparation	Finish
Porous substrates	Pegafix or Parafix/Paracem (50/50)	2 coats Paracem SG
Very smooth/non porous	Noxyde diluted with 25% water or Pegalink	2 coats Paracem SG
Sound old paints (no chalking)	-	2 coats Paracem SG
Sound old paints (chalking)	Fixonal or Pegafix	2 coats Paracem SG
Cracks and holes	Fill with Elastofill or Mur-Filler	-
Uneven substrate	Fill with Pegaflex. Sand, remove dust and prime with	2 coats Paracem SG

DATI TECNICI

Densità:	1,28 - 1,32
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Semi-Gloss: 65%
Residuo secco in peso:	50 -53 %
Residuo secco in volume:	35 - 38 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	40 minutes
Asciutto da maneggiare:	2 hours
Asciutto da rivestire:	4 hours
Completamente indurito:	1 day

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

125 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

45 µm

CONSUMO TEORICO

8 - 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate must be sufficiently dry (max. 4% moisture content) and stable. Clean walls thoroughly with steel brush or high pressure water cleaning. In case of fungal growth: treat the walls first with an adequate moss-preventing product.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply in 2 coats by preference. Use a synthetic brush for application of waterbased products.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply in 2 coats by preference. Use short nap roller (texture polyamide roller 14 mm).

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 018 / Pressure: 180 bars. 1 coat is sufficient in most cases.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not recommended.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	15 g/l
Soluzione premiscelata COV:	15 g/l
Categoria COV:	A/c
Limite di COV:	40 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu