

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] SEMI-GLOSS

Waterborne semi-gloss acrylic paint



- For indoor and outdoor works
- Very decorative semi-gloss aspect
- Easy to clean and to maintain
- High filling and hiding power
- Excellent flow out

PARACEM® SEMI-GLOSS

OPIS

Waterborne semi-gloss acrylic paint for inner and outer walls.

ZALECANE UŻYCIE

Durable painting of old and new masonry, cement, concrete or plaster.

ZALECANY SYSTEM

Substrate/Condition	Primer/Preparation	Finish
Porous substrates	Pegafix or Parafix/Paracem (50/50)	2 coats Paracem SG
Very smooth/non porous	Noxyde diluted with 25% water or Pegalink	2 coats Paracem SG
Sound old paints (no chalking)	-	2 coats Paracem SG
Sound old paints (chalking)	Fixonal or Pegafix	2 coats Paracem SG
Cracks and holes	Fill with Elastofill or Mur-Filler	-
Uneven substrate	Fill with Pegaflex. Sand, remove dust and prime with	2 coats Paracem SG

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,28 - 1,32
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60°:	Semi-Gloss: 65%
Zawartość substancji stałych wagowo:	50 -53 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	35 - 38 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	40 minutes
Do użytku:	2 hours
Do przemalowania:	4 hours
Pełne utwardzenie:	1 day

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

125 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

45 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

8 - 10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate must be sufficiently dry (max. 4% moisture content) and stable. Clean walls thoroughly with steel brush or high pressure water cleaning. In case of fungal growth: treat the walls first with an adequate moss-preventing product.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply in 2 coats by preference. Use a synthetic brush for application of waterbased products.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply in 2 coats by preference. Use short nap roller (texture polyamide roller 14 mm).

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 018 / Pressure: 180 bars. 1 coat is sufficient in most cases.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	15 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszance:	15 g/l
Kategoria LZO:	A/c
Limity LZO:	40 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu