



## PARAFIX<sup>®</sup>

# Fixating and impregnating primer

- Parafix<sup>®</sup> is a special impregnating primer for roofing and bituminous products, before recoating with Dacfill
- It is also used as a primer under Paracent<sup>®</sup>.
- Parafix<sup>®</sup> is a milky liquid which becomes colourless after drying
- It prevents the absorption of waterborne paints on porous substrates

## BESKRIVNING

Colourless fixation primer based on acrylic dispersions for weathered bituminous substrates. It prevents the absorption of waterborne paints on porous substrates.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Fixation coat on weathered bituminous surfaces before recoating with Dacfill, Dacfill HZ or Dac-Hydro-Alu.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,0
Glansnivå:	Glans
Glansnivå vid 60°:	Glossy: 90%
Torrsubstansvikt:	27 - 29%
Torrsubstansvolym:	27 - 29 %

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1,5 hours
Hanteringstorr:	4 hours
Övermålningsbar:	1 day
Fullt härdad:	1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

28 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

5 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

Do not apply on fibre cement boards: use Primer 44 HS in this case.  
Do not apply on low porous substrates like plaster, use Pegafix in this case.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 5°C, < 80% R.H.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Apply undiluted.

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bars

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Dilute with water.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	40 g/l
VOC färdigmix:	40 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	140 g/l
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)