

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARASIL COMPACT

# High build intermediate coat, siloxane resins

- Waterborne acrylic and polysiloxane resin
- Very thick coat with high covering power
- Application in 1 or 2 coats
- Direct application on well adhering, solid, even and uneven substrates
- Masks haircracking

# PARASIL COMPACT

## DESCRIZIONE

High build priming and intermediate coat based on waterborne acrylic and polysiloxane resins. To be used in combination with ParaSil®.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

High build priming and intermediate coat for the protection and decoration of new or old exterior walls. Walls in masonry, concrete, hydraulic plasters. Masks hair-line cracking. Maintenance of old elastic paint coats and outer wall insulation.

## SISTEMA CONSIGLIATO

On bare substrates or old well adhering and compatible undercoats: 1 coat of Parasil Compact: 500 to 700 g/m<sup>2</sup> plus 1 or 2 top coats of Parasil.  
On very porous substrates: pretreatment with Primer 44 HS – 10 m<sup>2</sup>/l. Irregular surfaces: levelling with Pegacrete or with a suitable filler.

## DATI TECNICI

Densità:	1,54
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in peso:	67 - 69 %
Residuo secco in volume:	49 - 51 %

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	4 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours

## CONSUMO PRATICO

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate must be completely clean, dry and solid. In case of contamination by microorganisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

The works must be performed in conformity with DTU 59-1. Minimum temperature 7°C, maximum 30 °C and maximum relative humidity 80%.  
No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time. Do not apply on hot walls and in direct sunlight.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Synthetic brushes for water dilutable paints

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Polyamide rollers with 20 mm long hair or longer according to roughness.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	35 g/l
Soluzione premiscelata COV:	35 g/l
Categoria COV:	A/c
Limite di COV:	40 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu