

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARASIL COMPACT

High build intermediate coat, siloxane resins

- Waterborne acrylic and polysiloxane resin
- Very thick coat with high covering power
- Application in 1 or 2 coats
- Direct application on well adhering, solid, even and uneven substrates
- Masks haircracking

PARASIL COMPACT

BESKRIVELSE

High build priming and intermediate coat based on waterborne acrylic and polysiloxane resins. To be used in combination with ParaSil®.

ANBEFALT BRUK

High build priming and intermediate coat for the protection and decoration of new or old exterior walls. Walls in masonry, concrete, hydraulic plasters. Masks hair-line cracking. Maintenance of old elastic paint coats and outer wall insulation.

ANBEFALT SYSTEM

On bare substrates or old well adhering and compatible undercoats: 1 coat of Parasil Compact: 500 to 700 g/m² plus 1 or 2 top coats of Parasil.
On very porous substrates: pretreatment with Primer 44 HS – 10 m²/l. Irregular surfaces: levelling with Pegacrete or with a suitable filler.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,54
Glansgrad:	Matt
Tørrstoffinnhold i vekt:	67 - 69 %
Tørrstoffinnhold i volum:	49 - 51 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	4 hours
Overmalbar:	24 hours

PRAKTISK FORBRUK

KLARGJØRING AV OVERFLATE

The substrate must be completely clean, dry and solid. In case of contamination by microorganisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

The works must be performed in conformity with DTU 59-1. Minimum temperature 7°C, maximum 30 °C and maximum relative humidity 80%.
No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time. Do not apply on hot walls and in direct sunlight.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Synthetic brushes for water dilutable paints

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Polyamide rollers with 20 mm long hair or longer according to roughness.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	35 g/l
VOC ferdigblandet:	35 g/l
VOC kategori:	A/c
VOC grense:	40 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu