

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARASIL COMPACT

### High build intermediate coat, siloxane resins

- Waterborne acrylic and polysiloxane resin
- Very thick coat with high covering power
- Application in 1 or 2 coats
- Direct application on well adhering, solid, even and uneven substrates
- Masks haircracking

# PARASIL COMPACT

## OPIS

High build priming and intermediate coat based on waterborne acrylic and polysiloxane resins. To be used in combination with ParaSil®.

## ZALECANE UŻYCIE

High build priming and intermediate coat for the protection and decoration of new or old exterior walls. Walls in masonry, concrete, hydraulic plasters. Masks hair-line cracking. Maintenance of old elastic paint coats and outer wall insulation.

## ZALECANY SYSTEM

On bare substrates or old well adhering and compatible undercoats: 1 coat of Parasil Compact: 500 to 700 g/m<sup>2</sup> plus 1 or 2 top coats of Parasil.  
On very porous substrates: pretreatment with Primer 44 HS – 10 m<sup>2</sup>/l. Irregular surfaces: levelling with Pegacrete or with a suitable filler.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,54
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	67 - 69 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	49 - 51 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	4 hours
Do przemalowania:	24 hours

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate must be completely clean, dry and solid. In case of contamination by microorganisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

The works must be performed in conformity with DTU 59-1. Minimum temperature 7°C, maximum 30 °C and maximum relative humidity 80%.  
No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time. Do not apply on hot walls and in direct sunlight.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Synthetic brushes for water dilutable paints

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Polyamide rollers with 20 mm long hair or longer according to roughness.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	35 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	35 g/l
Kategoria LZO:	A/c
Limity LZO:	40 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu