



PARASIL

A high build matt silanized wall paint

- Mineral-like matt aspect
- Durable
- Low odour
- Dirt and water repellent
- Low stress

PARASIL

DESCRIZIONE

ParaSil® is a high build matt silanized wall paint. Based on siloxane resins and 100% acrylic resins. Suitable for uneven, structured substrates.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Mineral matt finish for exterior walls. Can be applied on most mineral substrates and old dispersion paints. Suitable for uneven structured substrates. No cracking in deeper areas of the treated substrate (e.g. brick).

DATI TECNICI

Densità:	1,47 - 1,51 (wit)
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in peso:	68,5 - 70,5 % (wit)
Residuo secco in volume:	52,5 - 54,5 % (wit)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	2-3 hours
Asciutto da rivestire:	12 hours
Completamente indurito:	1 day

CONSUMO TEORICO

5 - 7 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates (such as concrete, cement, plaster, etc.) can be recoated directly with ParaSil. Stongly porous substrates and smooth plaster must first be impregnated with a coat of Pegafix Color EXT.

ISTRUZIONI PER L'USO

Substrate must be sufficiently dry and stable, and well cleaned. Previously cleaned old coatings in good condition and slightly porous and homogeneous substrates can be directly coated with Parasil or with high filling undercoat Parasil Compact in case of uneven surfer. Very porous substrates or smooth renderings or water resistant plasters will be previously impregnated with Pegaprim Exterior. To block stains, graffiti and/or very fast recoating on any substrate, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 10°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bar.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	23 g/l
Soluzione premiscelata COV:	23 g/l
Categoria COV:	IIA/c
Limite di COV:	40 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

SCADENZA

At least 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu