



PARASIL

A high build matt silanized wall paint

- Mineral-like matt aspect
- Durable
- Low odour
- Dirt and water repellent
- Low stress

PARASIL

BESKRIVELSE

ParaSil® is a high build matt silanized wall paint. Based on siloxane resins and 100% acrylic resins. Suitable for uneven, structured substrates.

ANBEFALT BRUK

Mineral matt finish for exterior walls. Can be applied on most mineral substrates and old dispersion paints. Suitable for uneven structured substrates. No cracking in deeper areas of the treated substrate (e.g. brick).

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,47 - 1,51 (wit)
Glansgrad:	Matt
Tørrestoffinnhold i vekt:	68,5 - 70,5 % (wit)
Tørrestoffinnhold i volum:	52,5 - 54,5 % (wit)

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	2-3 hours
Overmalbar:	12 hours
Herdetid:	1 day

TEORETISK FORBRUK

5 - 7 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates (such as concrete, cement, plaster, etc.) can be recoated directly with ParaSil. Stongly porous substrates and smooth plaster must first be impregnated with a coat of Pegafix Color EXT.

BRUKSANVISNING

Substrate must be sufficiently dry and stable, and well cleaned. Previously cleaned old coatings in good condition and slightly porous and homogeneous substrates can be directly coated with Parasil or with high filling undercoat Parasil Compact in case of uneven surfer. Very porous substrates or smooth renderings or water resistant plasters will be previously impregnated with Pegaprim Exterior. To block stains, graffiti and/or very fast recoating on any substrate, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

PÅFØRINGSBETINGELSER

> 10°C, < 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bar.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	23 g/l
VOC ferdigblandet:	23 g/l
VOC kategori:	IIA/c
VOC grense:	40 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

HOLDBARHET

At least 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu