



## PARASIL

# A high build matt silanized wall paint

- Mineral-like matt aspect
- Durable
- Low odour
- Dirt and water repellent
- Low stress

# PARASIL

## OPIS

ParaSil® is a high build matt silanized wall paint. Based on siloxane resins and 100% acrylic resins. Suitable for uneven, structured substrates.

## ZALECANE UŻYCIE

Mineral matt finish for exterior walls. Can be applied on most mineral substrates and old dispersion paints. Suitable for uneven structured substrates. No cracking in deeper areas of the treated substrate (e.g. brick).

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,47 - 1,51 (wit)
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	68,5 - 70,5 % (wit)
Zawartość substancji stałych objętościowo:	52,5 - 54,5 % (wit)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2-3 hours
Do przemalowania:	12 hours
Pełne utwardzenie:	1 day

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

5 - 7 m<sup>2</sup>/l per coat

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates (such as concrete, cement, plaster, etc.) can be recoated directly with ParaSil. Stongly porous substrates and smooth plaster must first be impregnated with a coat of Pegafix Color EXT.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Substrate must be sufficiently dry and stable, and well cleaned. Previously cleaned old coatings in good condition and slightly porous and homogeneous substrates can be directly coated with Parasil or with high filling undercoat Parasil Compact in case of uneven surfacer. Very porous substrates or smooth renderings or water resistant plasters will be previously impregnated with Pegaprim Exterior. To block stains, graffiti and/or very fast recoating on any substrate, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

## WARUNKI APLIKACJI

> 10°C, < 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Do not dilute.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bar.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	23 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	23 g/l
Kategoria LZO:	IIA/c
Limity LZO:	40 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

At least 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu