



PARASIL

A high build matt silanized wall paint

- Mineral-like matt aspect
- Durable
- Low odour
- Dirt and water repellent
- Low stress

PARASIL

BESKRIVNING

ParaSil® is a high build matt silanized wall paint. Based on siloxane resins and 100% acrylic resins. Suitable for uneven, structured substrates.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Mineral matt finish for exterior walls. Can be applied on most mineral substrates and old dispersion paints. Suitable for uneven structured substrates. No cracking in deeper areas of the treated substrate (e.g. brick).

TEKNISK DATA

Densitet:	1,47 - 1,51 (wit)
Glansnivå:	Matt
Torrsubstansvikt:	68,5 - 70,5 % (wit)
Torrsubstansvolym:	52,5 - 54,5 % (wit)

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	2-3 hours
Övermålningsbar:	12 hours
Fullt härdad:	1 day

TEORETISK FÖRBRUKNING

5 - 7 m²/l per coat

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

YTFÖRBEREDELSE

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates (such as concrete, cement, plaster, etc.) can be recoated directly with ParaSil. Stongly porous substrates and smooth plaster must first be impregnated with a coat of Pegafix Color EXT.

BRUKSANVISNING

Substrate must be sufficiently dry and stable, and well cleaned. Previously cleaned old coatings in good condition and slightly porous and homogeneous substrates can be directly coated with Parasil or with high filling undercoat Parasil Compact in case of uneven surfacer. Very porous substrates or smooth renderings or water resistant plasters will be previously impregnated with Pegaprim Exterior. To block stains, graffiti and/or very fast recoating on any substrate, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 10°C, < 80% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Do not dilute.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Do not dilute.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bar.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	23 g/l
VOC färdigmix:	23 g/l
VOC-kategori:	IIA/c
VOC-gräns:	40 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

HÅLLBARHET

At least 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu