



PEGACRYL® SATIN

Waterbased satingloss acrylic lacquer

- Weather resistance better than most synthetic enamels
- Good flow
- Good filling power
- High covering capacity

PEGACRYL® SATIN

DESCRIZIONE

Waterbased satingloss acrylic lacquer.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Woodwork, both inside and outside. As topcoat on Noxyde.

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|------------------|
| Densità: | 1,25 - 1,32 |
| Livello di lucentezza: | Satinato |
| Livello di lucentezza a 60°: | Satin gloss: 30% |
| Residuo secco in peso: | 47 - 51 % |
| Residuo secco in volume: | 31 - 34 % |

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

| | |
|-------------------------|----------|
| Asciutto al tatto: | 1 hour |
| Asciutto da maneggiare: | 5 hours |
| Asciutto da rivestire: | 24 hours |
| Completamente indurito: | 2 days |

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

35 µm

CONSUMO TEORICO

9 - 12 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Painted substrates: apply directly on old sound paints; glossy paints will be roughed up slightly. Untreated substrates: on woodwork, apply a coat of Fassiprim Aqua XPE. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 10°C, < 80% H.R.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 018 / Pressure: 180 bars.
If required dilute with some water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Dilute with water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

Apply Pegacryl Satin by preference by airless or brush.
Do not apply in full sun or too hot conditions, to avoid a decreased flow.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

| | |
|--------------------------------|--|
| Livello di COV: | 128 g/l |
| Soluzione premiscelata COV: | 128 g/l |
| Categoria COV: | A/d |
| Limite di COV: | 130 g/l |
| Note riguardanti la sicurezza: | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu