



PEGACRYL® SATIN

Waterbased satingloss acrylic lacquer

- Weather resistance better than most synthetic enamels
- Good flow
- Good filling power
- High covering capacity

PEGACRYL® SATIN

BESKRIVELSE

Waterbased satin gloss acrylic lacquer.

ANBEFALT BRUK

Woodwork, both inside and outside. As topcoat on Noxyde.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,25 - 1,32
Glansgrad:	Satinert
Glansgrad ved 60°:	Satin gloss: 30%
Tørrestoffinnhold i vekt:	47 - 51 %
Tørrestoffinnhold i volum:	31 - 34 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1 hour
Håndterbar:	5 hours
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	2 days

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUK

9 - 12 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Painted substrates: apply directly on old sound paints; glossy paints will be roughed up slightly. Untreated substrates: on woodwork, apply a coat of Fassiprim Aqua XPE. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

> 10°C, < 80% H.R.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Nozzle: 018 / Pressure: 180 bars.

If required dilute with some water.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Dilute with water.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

MERKNADER

Apply Pegacryl Satin by preference by airless or brush.

Do not apply in full sun or too hot conditions, to avoid a decreased flow.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	128 g/l
VOC ferdigblandet:	128 g/l
VOC kategori:	A/d
VOC grense:	130 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu