



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PEGACRYL® SATIN

Waterbased satingloss acrylic lacquer

- Weather resistance better than most synthetic enamels
- Good flow
- Good filling power
- High covering capacity

PEGACRYL® SATIN

OPIS

Waterbased satingloss acrylic lacquer.

ZALECANE UŻYCIE

Woodwork, both inside and outside. As topcoat on Noxyde.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,25 - 1,32
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	Satin gloss: 30%
Zawartość substancji stałych wagowo:	47 - 51 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	31 - 34 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do użytku:	5 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	2 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

35 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

9 - 12 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Painted substrates: apply directly on old sound paints; glossy paints will be roughed up slightly. Untreated substrates: on woodwork, apply a coat of Fassiprim Aqua XPE. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 10°C, < 80% H.R.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 018 / Pressure: 180 bars.

If required dilute with some water.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Dilute with water.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

UWAGI

Apply Pegacryl Satin by preference by airless or brush.

Do not apply in full sun or too hot conditions, to avoid a decreased flow.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	128 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	128 g/l
Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	130 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu