

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAFIX[®] UNIVERSAL

Colourless impregnating primer

High fixing capacity.

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PEGAFIX® UNIVERSAL

DESCRIZIONE

Colourless impregnating primer based on acrylic hydrosols.

UTILIZZO CONSIGLIATO

On different porous and chalking substrates, before painting them with waterborne paints.

DATI TECNICI

Densità:	1,0
Livello di lucentezza:	Lucido
Livello di lucentezza a 60°:	Glossy: > 80%
Residuo secco in peso:	14 - 16 %
Residuo secco in volume:	14 - 16 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da maneggiare:	4 hours
Asciutto da rivestire:	2-4 hours
Completamente indurito:	24 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

15 µm

CONSUMO TEORICO

Very porous substrates (concrete, bricks): 5 - 10 m²/l

Little porous substrates (plaster, porous paints for inside use): 15 - 20 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove dust and / or clean carefully.

Blistering plaster has to be sanded slightly to ensure a good adhesion or an adhesion test has to be done in advance.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 90% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 11 - 15 / Pressure: 200 bars.

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Apply undiluted.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

On low porosity substrates, Pegafix is preferred above Parafix and Porisol because of its better penetration characteristics.

Possible dried spots (on windows, floors, etc.) can be removed with Thinner 22.

When using on chalking substrates, always test for fixing suitability.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	0 g/l
Soluzione premiscelata COV:	0 g/l
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu