

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**PEGAFIX<sup>®</sup> UNIVERSAL**

## **Colourless impregnating primer**

High fixing capacity.

[WWW.MATHYSPAINTS.EU](http://WWW.MATHYSPAINTS.EU)



# PEGAFIX® UNIVERSAL

## OPIS

Colourless impregnating primer based on acrylic hydrosols.

## ZALECANE UŻYCIE

On different porous and chalking substrates, before painting them with waterborne paints.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,0
Stopień połysku:	Połysk
Stopień połysku w 60°:	Glossy: > 80%
Zawartość substancji stałych w wagowo:	14 - 16 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	14 - 16 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do użytku:	4 hours
Do przemaalowania:	2-4 hours
Pełne utwardzenie:	24 hours

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

15 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

Very porous substrates (concrete, bricks): 5 - 10 m<sup>2</sup>/l

Little porous substrates (plaster, porous paints for inside use): 15 - 20 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove dust and / or clean carefully.

Blistering plaster has to be sanded slightly to ensure a good adhesion or an adhesion test has to be done in advance.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 90% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 11 - 15 / Pressure: 200 bars.

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Apply undiluted.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## UWAGI

On low porosity substrates, Pegafix is preferred above Parafix and Porisol because of its better penetration characteristics.

Possible dried spots (on windows, floors, etc.) can be removed with Thinner 22.

When using on chalking substrates, always test for fixing suitability.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	0 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	0 g/l
Kategoria LZO:	A/g
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu