



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PEGAFLEX®

Levelling filler based on acrylic resins dispersed in water

- High flexibility and elasticity
- Excellent adhesion on all sound substrates and paints
- Perfect alkali resistant
- Not affected by ageing thus keeping its original flexibility
- Sufficiently hard, but can still be sanded easily

PEGAFLEX®

DESCRIZIONE

Levelling filler based on acrylic resins dispersed in water.

UTILIZZO CONSIGLIATO

For indoor and outdoor works; can be used on any non-powdering substrates.

DATI TECNICI

Densità:	± 1,8
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	Matt: 3%
Residuo secco in peso:	78 - 80 %
Residuo secco in volume:	61 - 64 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 hours
Asciutto da maneggiare:	8 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	2 days

SPESORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

1000 µm

SPESORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

630 µm

CONSUMO TEORICO

Max. 1,8 kg/m² (= 1 mm thick)

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fill up deep holes with a filler or with a repair mortar (Pegacrete).

Chalking substrates must be primed with Fixonal.

Porous mineral substrates have to be pre-treated with Pegafix.

Bare wood should be impregnated with Adex first.

If you want to recoat with an acrylic paint, you should isolate the filled up parts with Porisol first. If it is necessary to get a thick layer, you should apply several layers after hardening of the previous layer.

ISTRUZIONI PER L'USO

Use a filling knife and apply thin layers.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

With water as long as Pegaflex has not dried; when dry clean with Thinner 22.

NOTE

Pegaflex can easily be sanded wet, but not dry.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l
Soluzione premiscelata COV:	30 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	140 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu