



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAFLEX[®]

Levelling filler based on acrylic resins dispersed in water

- High flexibility and elasticity
- Excellent adhesion on all sound substrates and paints
- Perfect alkali resistant
- Not affected by ageing thus keeping its original flexibility
- Sufficiently hard, but can still be sanded easily



PEGAFLEX®

OPIS

Levelling filler based on acrylic resins dispersed in water.

ZALECANE UŻYCIĘ

For indoor and outdoor works; can be used on any non-powdering substrates.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	± 1,8
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	Matt: 3%
Zawartość substancji stałych wagowo:	78 - 80 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	61 - 64 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 hours
Do użytku:	8 hours
Do przemaalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	2 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

1000 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

630 µm

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

Max. 1,8 kg/m² (= 1 mm thick)

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Fill up deep holes with a filler or with a repair mortar (Pegacrete).

Chalking substrates must be primed with Fixonal.

Porous mineral substrates have to be pre-treated with Pegafix.

Bare wood should be impregnated with Adex first.

If you want to recoat with an acrylic paint, you should isolate the filled up parts with Porisol first. If it is necessary to get a thick layer, you should apply several layers after hardening of the previous layer.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Use a filling knife and apply thin layers.

WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

With water as long as Pegaflex has not dried; when dry clean with Thinner 22.

UWAGI

Pegaflex can easily be sanded wet, but not dry.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	30 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu