

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGALINK[®]

Universal adhesion primer

- Excellent adhesion on a lot of surfaces
- Flexible
- Excellent flow
- UV-resistant

DESCRIZIONE

Universal adhesion primer based on water dispersed acrylic resins.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Adhesion on a lot of surfaces: wood, gypsum, cement, bricks and especially on smooth and difficult to adhere to surfaces like: galvanized steel, copper, zinc, polycarbonate, hard PVC, Pegagraff Hydro, etc. Can be used in- and outdoors.

DATI TECNICI

Densità:	1,2 - 1,3
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Satin: ± 20%
Residuo secco in peso:	± 52 %
Residuo secco in volume:	± 37 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	20 minutes
Asciutto da maneggiare:	1 hour
Asciutto da rivestire:	24 hours with waterborne paints. Decorative alkyd lacquers should be checked first by means of an adhesion test.
Completamente indurito:	2 days

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

36 µm

CONSUMO TEORICO

± 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

In general, it is not necessary to mat smooth surfaces by sanding; in most cases cleaning and/or degreasing of the surface is sufficient in order to obtain good adhesion.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

All types can be used. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Not recommended, except with a lacquer roller. Do not dilute

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 11 / Pressure: 200 bars. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Possible, do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

Adhesion cross-cut intact on the above-mentioned surfaces.

In case of doubt, f.i. on a substrate which has not been mentioned, an adhesion test has to be done after 2 days of drying, especially on old paints.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	45 g/l
Soluzione premiscelata COV:	45 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	140 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu