

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGALINK[®]

Universal adhesion primer

- Excellent adhesion on a lot of surfaces
- Flexible
- Excellent flow
- UV-resistant

BESKRIVELSE

Universal adhesion primer based on water dispersed acrylic resins.

ANBEFALT BRUK

Adhesion on a lot of surfaces: wood, gypsum, cement, bricks and especially on smooth and difficult to adhere to surfaces like: galvanized steel, copper, zinc, polycarbonate, hard PVC, Pegagraff Hydro, etc. Can be used in- and outdoors.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,2 - 1,3
Glansgrad:	Satinert
Glansgrad ved 60°:	Satin: ± 20%
Tørrestoffinnhold i vekt:	± 52 %
Tørrestoffinnhold i volum:	± 37 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	20 minutes
Håndterbar:	1 hour
Overmalbar:	24 hours with waterborne paints. Decorative alkyd lacquers should be checked first by means of an adhesion test.
Herdetid:	2 days

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

36 µm

TEORETISK FORBRUK

± 10 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

In general, it is not necessary to mat smooth surfaces by sanding; in most cases cleaning and/or degreasing of the surface is sufficient in order to obtain good adhesion.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

> 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

All types can be used. Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Not recommended, except with a lacquer roller. Do not dilute

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Nozzle: 11 / Pressure: 200 bars. Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Possible, do not dilute.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

MERKNADER

Adhesion cross-cut intact on the above-mentioned surfaces.

In case of doubt, f.i. on a substrate which has not been mentioned, an adhesion test has to be done after 2 days of drying, especially on old paints.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	45 g/l
VOC ferdigblandet:	45 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	140 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu