

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGALINK[®]

Universal adhesion primer

- Excellent adhesion on a lot of surfaces
- Flexible
- Excellent flow
- UV-resistant

OPIS

Universal adhesion primer based on water dispersed acrylic resins.

ZALECANE UŻYCIE

Adhesion on a lot of surfaces: wood, gypsum, cement, bricks and especially on smooth and difficult to adhere to surfaces like: galvanized steel, copper, zinc, polycarbonate, hard PVC, Pegagraff Hydro, etc. Can be used in- and outdoors.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,2 - 1,3
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	Satin: ± 20%
Zawartość substancji stałych wagowo:	± 52 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	± 37 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	20 minutes
Do użytku:	1 hour
Do przemalowania:	24 hours with waterborne paints. Decorative alkyd lacquers should be checked first by means of an adhesion test.
Pełne utwardzenie:	2 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

36 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

In general, it is not necessary to mat smooth surfaces by sanding; in most cases cleaning and/or degreasing of the surface is sufficient in order to obtain good adhesion.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

All types can be used. Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Not recommended, except with a lacquer roller. Do not dilute

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 11 / Pressure: 200 bars. Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Possible, do not dilute.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

UWAGI

Adhesion cross-cut intact on the above-mentioned surfaces.

In case of doubt, f.i. on a substrate which has not been mentioned, an adhesion test has to be done after 2 days of drying, especially on old paints.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	45 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	45 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu