

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGALINK[®]

Universal adhesion primer

- Excellent adhesion on a lot of surfaces
- Flexible
- Excellent flow
- UV-resistant

PEGALINK®

BESKRIVNING

Universal adhesion primer based on water dispersed acrylic resins.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Adhesion on a lot of surfaces: wood, gypsum, cement, bricks and especially on smooth and difficult to adhere to surfaces like: galvanized steel, copper, zinc, polycarbonate, hard PVC, Pegagraff Hydro, etc. Can be used in- and outdoors.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,2 - 1,3
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	Satin: ± 20%
Torrsubstansvikt:	± 52 %
Torrsubstansvolym:	± 37 %

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	20 minutes
Hanteringstorr:	1 hour
Övermålningsbar:	24 hours with waterborne paints. Decorative alkyd lacquers should be checked first by means of an adhesion test.
Fullt härdad:	2 days

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

36 µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

± 10 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

In general, it is not necessary to mat smooth surfaces by sanding; in most cases cleaning and/or degreasing of the surface is sufficient in order to obtain good adhesion.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 5°C, < 80% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

All types can be used. Do not dilute.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Not recommended, except with a lacquer roller. Do not dilute

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 11 / Pressure: 200 bars. Do not dilute.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Possible, do not dilute.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

ANMÄRKNINGAR

Adhesion cross-cut intact on the above-mentioned surfaces.

In case of doubt, f.i. on a substrate which has not been mentioned, an adhesion test has to be done after 2 days of drying, especially on old paints.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	45 g/l
VOC färdigmix:	45 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	140 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu