



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAMAT[®] AQUA ISOLE

Low tension stain blocking renovation paint

- Low tension film
- Primer and topcoat in one
- Insulates nicotine and smoke stains, old damp spots and numerous colorants
- Long open time
- Quickly recoatable

PEGAMAT® AQUA ISOLE

DESCRIZIONE

Water based low tension matt renovation and stain blocking paint for use on interior walls and ceilings based on modified alkyl resins.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Low tension renovation paint for interior walls and ceilings.

DATI TECNICI

Densità:	1,45 - 1,51
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 85°:	Matt: 2%
Residuo secco in peso:	58 - 62 % (weiss)
Residuo secco in volume:	38 - 42 % (weiss)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da rivestire:	2 hour
Completamente indurito:	2 days

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

140 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

56 µm

CONSUMO TEORICO

7 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Suitable substrates are: plaster, cement, concrete, fibreboard, insulating hard foam boards, old paints, wallpaper, etc.

Apply on a dry and sound substrate. Apply 1 or 2 coats according to the condition of the substrate.

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates may be recoated directly with Pegamat Aqua Isole.

On very absorbent substrates (not painted), apply an impregnation coat of Pegafix.

On substrates with nicotine spots: first clean these with an ammonia solution in order to receive a better efficiency of the paint.

Can be applied on completely dry Elastofill/Pegaflex without the risk of crack formation.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 011 - 013 / Pressure: 180 bar.

If necessary, dilute with a little water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

If necessary, dilute with a little water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

Apply a preliminary test patch in case of old damp spots and colour marks. When insulation properties are insufficient, use Pegamat RL Isole or Pegaprim Isofix.

Can be applied directly on Pegamat RL Isole, Pegaprim Isofix and Pegaprim Xpress.

Can be recoated with all water-based paint, and also with Pegamat RL Isole.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	53 g/l
Soluzione premiscelata COV:	53 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	140 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu