

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAMAT[®] AQUA ISOLE

Low tension stain blocking renovation paint

- Low tension film
- Primer and topcoat in one
- Insulates nicotine and smoke stains, old damp spots and numerous colorants
- Long open time
- Quickly recoatable

PEGAMAT® AQUA ISOLE

BESKRIVNING

Water based low tension matt renovation and stain blocking paint for use on interior walls and ceilings based on modified alkyl resins.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Low tension renovation paint for interior walls and ceilings.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,45 - 1,51
Glansnivå:	Matt
Glansnivå vid 85°:	Matt: 2%
Torrsubstansvikt:	58 - 62 % (weiss)
Torrsubstansvolym:	38 - 42 % (weiss)

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1 hour
Övermålningsbar:	2 hour
Fullt härdad:	2 days

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

140 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

56 µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

7 m²/l per coat

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

Suitable substrates are: plaster, cement, concrete, fibreboard, insulating hard foam boards, old paints, wallpaper, etc.

Apply on a dry and sound substrate. Apply 1 or 2 coats according to the condition of the substrate.

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates may be recoated directly with Pegamat Aqua Isole.

On very absorbent substrates (not painted), apply an impregnation coat of Pegafix.

On substrates with nicotine spots: first clean these with an ammonia solution in order to receive a better efficiency of the paint.

Can be applied on completely dry Elastofill/Pegaflex without the risk of crack formation.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 5°C, < 80% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply undiluted.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply undiluted.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 011 - 013 / Pressure: 180 bar.

If necessary, dilute with a little water.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

If necessary, dilute with a little water.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

ANMÄRKNINGAR

Apply a preliminary test patch in case of old damp spots and colour marks. When insulation properties are insufficient, use Pegamat RL Isole or Pegaprim Isofix.

Can be applied directly on Pegamat RL Isole, Pegaprim Isofix and Pegaprim Xpress.

Can be recoated with all water-based paint, and also with Pegamat RL Isole.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	53 g/l
VOC färdigmix:	53 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	140 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu