



PEGAMAT® RL ISOLE

Low tension renovation and stain blocking paint

- Good covering power
- Low odour
- Non yellowing
- Low tension film
- Unsaponifiable

PEGAMAT® RL ISOLE

DESCRIZIONE

Deodorised low tension solvent-based insulating or blocking paint based on plastified acrylic resins.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Low tension renovation paint for interior walls and ceilings.

DATI TECNICI

Densità:	1.33 - 1.37 g/cm³
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	Matt: < 2%
Residuo secco in peso:	64 - 66%
Residuo secco in volume:	38 - 40%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 h
Asciutto da rivestire:	Wet in wet or after 4 h
Completamente indurito:	1 day

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

40 µm

CONSUMO TEORICO

9 - 12 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Suitable substrates are: plaster, cement, concrete, fibreboard, insulating hard foam boards, old paints, wallpaper, etc. Substrates should be sufficiently dry and stable. Apply 1 or 2 coats according to the condition of the substrate; if necessary, the second coat can be applied wet in wet. Do not apply on Elastofill; when using Pegaflex, it must first be insulated with Porisol.

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates may be recoated directly with Pegamat RL Isole.

Very porous substrates are to be impregnated first with Pegafix.

Persistent stains are to be treated with Pegaprim® Isofix.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Dilute with 3-5% Thinner RL or White spirit if necessary.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Dilute with 3-5% Thinner RL or White spirit if necessary.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 bars.

Dilute max. 5% with Thinner RL or White spirit if necessary.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Possible.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit.

NOTE

White spirit increases the odour and makes its use impossible on polystyrene foam.

Pegamat RL Isole is a reversible paint system, this means that it dissolves in its own solvent. Therefore, dried spots of Pegamat RL Isole can be removed with Thinner RL or white spirit. Do not tint with universal pigments or on the tinting machine.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	455 g/l
Soluzione premiscelata COV:	485 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu