



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAPRIM[®] EXTERIOR

Water-based primer

- Reinforces the substrate and reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion

PEGAPRIM® EXTERIOR

DESCRIZIONE

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate. Provides a substrate with uniform absorption and colour.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Acrylate primer for exterior applications. Can be applied to most mineral substrates

DATI TECNICI

Densità:	± 1,35 (weiss)
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	Matt: ± 5%
Residuo secco in peso:	58 % (weiss)
Residuo secco in volume:	45 % (weiss)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1,5 hours
Asciutto da rivestire:	2-3 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

45 µm

CONSUMO TEORICO

± 8 - 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate should be dry, clean and free of grease. Pegaprim Exterior may be directly applied over normally porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Not suitable for highly porous substrates; use Pegafix as a fixator in such cases.

ISTRUZIONI PER L'USO

The product should be thoroughly stirred before use, to ensure homogeneity.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Use undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Use undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Use undiluted.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l
Soluzione premiscelata COV:	30 g/l
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Refer to the Product Data Sheet and the information on the packaging.

SCADENZA

At least 2 years from manufacturing date, if stored in the unopened, original packaging in dry, well-ventilated areas, not in direct sunlight, and at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu