



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PEGAPRIM® XPRESS

### Fast drying universal and stain block primer

- Quick drying
- Flexible/insulating
- Good filling and hiding power
- Closed good adhering paint film
- Recoatable with most water and solvent borne decorative paints

# PEGAPRIM® XPRESS

## DESCRIZIONE

Insulating and fast drying universal adhesion primer based on water borne acrylic resins.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

For inside and outside.

Adhesion on metal (steel, zinc, aluminium, galvanised steel) and on smooth hard surfaces (PVC, polyester, Formica). Closes porous substrates (masonry, plaster rendering, concrete, wood, fibreboards).

Insulates spots (tar, soot, graffiti, humidity); in difficult circumstances use Pegaprim Isofix.

## DATI TECNICI

Densità:	± 1,26
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Satin gloss: ± 15%
Residuo secco in peso:	± 52 %
Residuo secco in volume:	± 39 %

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	30 minutes
Asciutto da rivestire:	1 hour
Completamente indurito:	2 days

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

40 µm

## CONSUMO TEORICO

± 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surface should be clean, dry and stable.

Where necessary, degrease.

Contamination has to be removed as thoroughly as possible.

Reinforce the wood structure if necessary (e.g. after burning off of new wood on the outside) by impregnating with Adex.

Wood knots have to be insulated beforehand with Pegaprim Isofix.

Old intact lacquer paint coats should be roughened up slightly in order to assure an optimal adhesion.

In case of doubt, realise an adhesion test.

When applied as spot insulator, a longer drying time should be respected before recoating.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply preferably undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply preferably undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 200 bars.

If necessary, dilute with water.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Dilute with a few % volume of water.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	40 g/l
Soluzione premiscelata COV:	40 g/l
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu