



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PEGAPRIM® XPRESS

### Fast drying universal and stain block primer

- Quick drying
- Flexible/insulating
- Good filling and hiding power
- Closed good adhering paint film
- Recoatable with most water and solvent borne decorative paints

# PEGAPRIM® XPRESS

## BESKRIVELSE

Insulating and fast drying universal adhesion primer based on water borne acrylic resins.

## ANBEFALT BRUK

For inside and outside.

Adhesion on metal (steel, zinc, aluminium, galvanised steel) and on smooth hard surfaces (PVC, polyester, Formica). Closes porous substrates (masonry, plaster rendering, concrete, wood, fibreboards).

Insulates spots (tar, soot, graffiti, humidity); in difficult circumstances use Pegaprim Isofix.

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	± 1,26
Glansgrad:	Satinert
Glansgrad ved 60°:	Satin gloss: ± 15%
Tørrstoffinnhold i vekt:	± 52 %
Tørrstoffinnhold i volum:	± 39 %

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	30 minutes
Overmalbar:	1 hour
Herdetid:	2 days

## ANBEFALT VÅTFILMYKKELSE

100 µm

## ANBEFALT TØRRFILMYKKELSE

40 µm

## TEORETISK FORBRUK

± 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

The surface should be clean, dry and stable.

Where necessary, degrease.

Contamination has to be removed as thoroughly as possible.

Reinforce the wood structure if necessary (e.g. after burning off of new wood on the outside) by impregnating with Adex.

Wood knots have to be insulated beforehand with Pegaprim Isofix.

Old intact lacquer paint coats should be roughened up slightly in order to assure an optimal adhesion.

In case of doubt, realise an adhesion test.

When applied as spot insulator, a longer drying time should be respected before recoating.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

> 5°C, < 80% R.H.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Apply preferably undiluted.

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Apply preferably undiluted.

## PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 200 bars.

If necessary, dilute with water.

## PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGS-SPRØYTE

Dilute with a few % volume of water.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	40 g/l
VOC ferdigblandet:	40 g/l
VOC kategori:	A/g
VOC grense:	30 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu