



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PEGAPRIM® XPRESS

### Fast drying universal and stain block primer

- Quick drying
- Flexible/insulating
- Good filling and hiding power
- Closed good adhering paint film
- Recoatable with most water and solvent borne decorative paints

# PEGAPRIM® XPRESS

## OPIS

Insulating and fast drying universal adhesion primer based on water borne acrylic resins.

## ZALECANE UŻYCIE

For inside and outside.

Adhesion on metal (steel, zinc, aluminium, galvanised steel) and on smooth hard surfaces (PVC, polyester, Formica). Closes porous substrates (masonry, plaster rendering, concrete, wood, fibreboards).

Insulates spots (tar, soot, graffiti, humidity); in difficult circumstances use Pegaprim Isofix.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	± 1,26
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	Satin gloss: ± 15%
Zawartość substancji stałych wagowo:	± 52 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	± 39 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minutes
Do przemalowania:	1 hour
Pełne utwardzenie:	2 days

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

40 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface should be clean, dry and stable.

Where necessary, degrease.

Contamination has to be removed as thoroughly as possible.

Reinforce the wood structure if necessary (e.g. after burning off of new wood on the outside) by impregnating with Adex.

Wood knots have to be insulated beforehand with Pegapim Isofix.

Old intact lacquer paint coats should be roughened up slightly in order to assure an optimal adhesion.

In case of doubt, realise an adhesion test.

When applied as spot insulator, a longer drying time should be respected before recoating.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply preferably undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply preferably undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 200 bars.

If necessary, dilute with water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Dilute with a few % volume of water.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	40 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	40 g/l
Kategoria LZO:	A/g
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu