

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGATEX[®]

Latex paint for interior and exterior protection.

- Mat appearance
- Easy cleanability
- Easy to apply
- Good hiding

DESCRIZIONE

Latex paint for interior and exterior protection.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Interior walls: plaster, rendering, fibre cement panels, Gyproc. Exterior walls: bricks, all kinds of construction materials except new ones less than 2 years old.

DATI TECNICI

Densità:	± 1,4
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	Matt: 2%
Residuo secco in peso:	± 58 %
Residuo secco in volume:	± 39,5 %
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da maneggiare:	5 hours
Asciutto da rivestire:	4 hours
Completamente indurito:	1 day

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

37 µm

CONSUMO TEORICO

8 - 10 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Application on not alkaline substrates in good state.

Interior: porous surfaces to prime with Pegafix or with a first coat diluted with 10% volume water.

Exterior: Not painted substrates to prime with Pegafix.

Old water or nicotine stains must be blocked with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls-Eye 123 ou 123 Plus.

ISTRUZIONI PER L'USO

Before application, stir the product till completely homogenous.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

If necessary, dilute with water.

Nozzle: 013/ Pressure: 180 bar.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

If necessary, dilute with water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	20 g/l
Soluzione premiscelata COV:	29.8 g/l
Categoria COV:	A/a
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu