

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGATEX[®]

Latex paint for interior and exterior protection.

- Mat appearance
- Easy cleanability
- Easy to apply
- Good hiding

BESKRIVELSE

Latex paint for interior and exterior protection.

ANBEFALT BRUK

Interior walls: plaster, rendering, fibre cement panels, Gyproc. Exterior walls: bricks, all kinds of construction materials except new ones less than 2 years old.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	± 1,4
Glansgrad:	Matt
Glansgrad ved 60°:	Matt: 2%
Tørrestoffinnhold i vekt:	± 58 %
Tørrestoffinnhold i volum:	± 39,5 %
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1 hour
Håndterbar:	5 hours
Overmalbar:	4 hours
Herdetid:	1 day

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

37 µm

TEORETISK FORBRUK

8 - 10 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Application on not alkaline substrates in good state.

Interior: porous surfaces to prime with Pegafix or with a first coat diluted with 10% volume water.

Exterior: Not painted substrates to prime with Pegafix.

Old water or nicotine stains must be blocked with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls-Eye 123 ou 123 Plus.

BRUKSANVISNING

Before application, stir the product till completely homogenous.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

If necessary, dilute with water.

Nozzle: 013/ Pressure: 180 bar.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

If necessary, dilute with water.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	20 g/l
VOC ferdigblandet:	29.8 g/l
VOC kategori:	A/a
VOC grense:	30 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu