

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**PEGATEX<sup>®</sup>**

**Latex paint for interior and exterior protection.**

- Mat appearance
- Easy cleanability
- Easy to apply
- Good hiding

## BESKRIVNING

Latex paint for interior and exterior protection.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Interior walls: plaster, rendering, fibre cement panels, Gyproc. Exterior walls: bricks, all kinds of construction materials except new ones less than 2 years old.

## TEKNISK DATA

Densitet:	± 1,4
Glansnivå:	Matt
Glansnivå vid 60°:	Matt: 2%
Torrsubstansvikt:	± 58 %
Torrsubstansvolym:	± 39,5 %
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1 hour
Hanteringstorr:	5 hours
Övermålningsbar:	4 hours
Fullt härdad:	1 day

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

37 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

8 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## YTFÖRBEREDELSE

Application on not alkaline substrates in good state.

Interior: porous surfaces to prime with Pegafix or with a first coat diluted with 10% volume water.

Exterior: Not painted substrates to prime with Pegafix.

Old water or nicotine stains must be blocked with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls-Eye 123 ou 123 Plus.

## BRUKSANVISNING

Before application, stir the product till completely homogenous.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Do not dilute.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Do not dilute.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

If necessary, dilute with water.

Nozzle: 013/ Pressure: 180 bar.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

If necessary, dilute with water.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	20 g/l
VOC färdigmix:	29.8 g/l
VOC-kategori:	A/a
VOC-gräns:	30 g/l
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)