

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PLASTI-PARKET

# Parquet floor protection

- Simple to use
- Air-drying
- Excellent resistance against abrasion
- Makes maintenance easier
- Suitable for spot repairs



# PLASTI-PARKET

## DESCRIZIONE

Solvent-based varnish based on a modified polyurethane alkyd binder.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Treatment and protection of parquet floors and wooden staircases.

## DATI TECNICI

Densità:	0,90 - 0,92
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Semi gloss: ± 15%
Residuo secco in peso:	52 - 54 %
Residuo secco in volume:	43 - 45 %

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1,5 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	1 week

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

40 µm

## CONSUMO TEORICO

± 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

New parquet floors or parquet floors rub down until bare wood: dedust thoroughly, impregnate with FassiForce and let dry for minimum one night. After this, rub down lightly. Remark: replace FassiForce with diluted Duritane Gloss if the wood is colored too strongly. Old parquet floors already treated with wax: first remove the wax layer thoroughly (scrape). Use cleaning cloths soaked with white spirit. After this, apply one coat FassiForce. The FassiForce layer should be completely dry the next day. If this is not the case, it is an indication that the old wax layer was not removed enough. Clean the floor again as described above.

Remark: use sufficient cleaning cloths to remove the wax layer in order to avoid that the removed wax is applied on other parts of the floor.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22. Use a fine roller.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Not recommended.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not recommended.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit or Thinner 22.

## NOTE

Mix Plasti-Parket during application in order to make sure that the product will stay homogeneous.

Apply minimum 2 coats of Plasti-Parket.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	445 g/l
Soluzione premiscelata COV:	466 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu