

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PLASTI-PARKET

Parquet floor protection

- Simple to use
- Air-drying
- Excellent resistance against abrasion
- Makes maintenance easier
- Suitable for spot repairs



PLASTI-PARKET

OPIS

Solvent-based varnish based on a modified polyurethane alkyd binder.

ZALECANE UŻYCIE

Treatment and protection of parquet floors and wooden staircases.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0,90 - 0,92
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	Semi gloss: ± 15%
Zawartość substancji stałych wagowo:	52 - 54 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	43 - 45 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1,5 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

40 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 10 m²/l per coat

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

New parquet floors or parquet floors rub down until bare wood: dedust thoroughly, impregnate with FassiForce and let dry for minimum one night. After this, rub down lightly. Remark: replace FassiForce with diluted Duritane Gloss if the wood is colored too strongly. Old parquet floors already treated with wax: first remove the wax layer thoroughly (scrape). Use cleaning cloths soaked with white spirit. After this, apply one coat FassiForce. The FassiForce layer should be completely dry the next day. If this is not the case, it is an indication that the old wax layer was not removed enough. Clean the floor again as described above.

Remark: use sufficient cleaning cloths to remove the wax layer in order to avoid that the removed wax is applied on other parts of the floor.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22. Use a fine roller.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Not recommended.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22.

UWAGI

Mix Plasti-Parket during application in order to make sure that the product will stay homogeneous.

Apply minimum 2 coats of Plasti-Parket.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	445 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	466 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu