

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PLASTI-PARKET

# Parquet floor protection

- Simple to use
- Air-drying
- Excellent resistance against abrasion
- Makes maintenance easier
- Suitable for spot repairs



# PLASTI-PARKET

## BESKRIVNING

Solvent-based varnish based on a modified polyurethane alkyd binder.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Treatment and protection of parquet floors and wooden staircases.

## TEKNISK DATA

Densitet:	0,90 - 0,92
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	Semi gloss: ± 15%
Torrsubstansvikt:	52 - 54 %
Torrsubstansvolym:	43 - 45 %

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1,5 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

40 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

± 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

New parquet floors or parquet floors rub down until bare wood: dedust thoroughly, impregnate with FassiForce and let dry for minimum one night. After this, rub down lightly. Remark: replace FassiForce with diluted Duritane Gloss if the wood is colored too strongly. Old parquet floors already treated with wax: first remove the wax layer thoroughly (scrape). Use cleaning cloths soaked with white spirit. After this, apply one coat FassiForce. The FassiForce layer should be completely dry the next day. If this is not the case, it is an indication that the old wax layer was not removed enough. Clean the floor again as described above.

Remark: use sufficient cleaning cloths to remove the wax layer in order to avoid that the removed wax is applied on other parts of the floor.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22. Use a fine roller.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Not recommended.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Not recommended.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit or Thinner 22.

## ANMÄRKNINGAR

Mix Plasti-Parket during application in order to make sure that the product will stay homogeneous. Apply minimum 2 coats of Plasti-Parket.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	445 g/l
VOC färdigmix:	466 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	500 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)