

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PLASTOPAN SUPER N

### Solvent-based synthetic filler

- Quick hardening
- Excellent filling
- Contains no water soluble substances
- absorbs very little of the applied paint

# PLASTOPAN SUPER N

## DESCRIZIONE

Solvent-based synthetic filler based on linseed oil alkylid resin.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Smoothing out uneven areas in indoor and outdoor woodwork that have to be recoated with oil based or synthetic paints.

## DATI TECNICI

Densità:	± 2,4
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in peso:	± 87 %
Residuo secco in volume:	± 70 %

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	1 week

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

± 2 mm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

± 1,4 mm

## CONSUMO TEORICO

1 - 5 kg/m<sup>2</sup>

## CONSUMO PRATICO

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Clean the substrate thoroughly, remove old weather-stained paint that is adhering poorly. Apply a thin layer of Fassiprim (diluted with ± 10% volume white spirit) on surfaces before filling them.

First treat substrates that are powdering or chalking with Fixonal. After filling and sanding, apply a primer coat of Fassiprim on all the surfaces; if matt finished portions are still visible after the primer dries, re-apply the primer to obtain a uniform appearance.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Apply in a dry and well-ventilated environment.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well ventilated environment.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit

## NOTE

Apply thin layers of Plastopan Super N.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	390 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the packaging.

## SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production, if stored in the unopened, original packaging in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu