

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PLASTOPAN SUPER N

Solvent-based synthetic filler

- Quick hardening
- Excellent filling
- Contains no water soluble substances
- absorbs very little of the applied paint



PLASTOPAN SUPER N

BESKRIVELSE

Solvent-based synthetic filler based on linseed oil alkylid resin.

ANBEFALT BRUK

Smoothing out uneven areas in indoor and outdoor woodwork that have to be recoated with oil based or synthetic paints.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	± 2,4
Glansgrad:	Matt
Tørrestoffinnhold i vekt:	± 87 %
Tørrestoffinnhold i volum:	± 70 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1 hour
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	1 week

ANBEFALT VÅTFILMYKKELSE

± 2 mm

ANBEFALT TØRRFILMYKKELSE

± 1,4 mm

TEORETISK FORBRUK

1 - 5 kg/m²

PRAKTISK FORBRUK

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Clean the substrate thoroughly, remove old weather-stained paint that is adhering poorly. Apply a thin layer of Fassiprim (diluted with ± 10% volume white spirit) on surfaces before filling them.

First treat substrates that are powdering or chalking with Fixonal. After filling and sanding, apply a primer coat of Fassiprim on all the surfaces; if matt finished portions are still visible after the primer dries, re-apply the primer to obtain a uniform appearance.

BRUKSANVISNING

Apply in a dry and well-ventilated environment.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in a dry and well ventilated environment.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White spirit

MERKNADER

Apply thin layers of Plastopan Super N.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	390 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the packaging.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production, if stored in the unopened, original packaging in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu