

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PLASTOPAN SUPER N

Solvent-based synthetic filler

- Quick hardening
- Excellent filling
- Contains no water soluble substances
- absorbs very little of the applied paint

PLASTOPAN SUPER N

OPIS

Solvent-based synthetic filler based on linseed oil alkylid resin.

ZALECANE UŻYCIE

Smoothing out uneven areas in indoor and outdoor woodwork that have to be recoated with oil based or synthetic paints.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	± 2,4
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	± 87 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	± 70 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

± 2 mm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

± 1,4 mm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

1 - 5 kg/m²

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Clean the substrate thoroughly, remove old weather-stained paint that is adhering poorly. Apply a thin layer of Fassiprim (diluted with ± 10% volume white spirit) on surfaces before filling them.

First treat substrates that are powdering or chalking with Fixonal. After filling and sanding, apply a primer coat of Fassiprim on all the surfaces; if matt finished portions are still visible after the primer dries, re-apply the primer to obtain a uniform appearance.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Apply in a dry and well-ventilated environment.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well ventilated environment.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit

UWAGI

Apply thin layers of Plastopan Super N.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	390 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the packaging.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production, if stored in the unopened, original packaging in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu