

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PLASTOPAN SUPER N

Solvent-based synthetic filler

- Quick hardening
- Excellent filling
- Contains no water soluble substances
- absorbs very little of the applied paint



PLASTOPAN SUPER N

BESKRIVNING

Solvent-based synthetic filler based on linseed oil alkylid resin.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Smoothing out uneven areas in indoor and outdoor woodwork that have to be recoated with oil based or synthetic paints.

TEKNISK DATA

Densitet:	± 2,4
Glansnivå:	Matt
Torrsubstansvikt:	± 87 %
Torrsubstansvolym:	± 70 %

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1 hour
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	1 week

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

± 2 mm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

± 1,4 mm

TEORETISK FÖRBRUKNING

1 - 5 kg/m²

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

YTFÖRBEREDELSE

Clean the substrate thoroughly, remove old weather-stained paint that is adhering poorly. Apply a thin layer of Fassiprim (diluted with ± 10% volume white spirit) on surfaces before filling them.

First treat substrates that are powdering or chalking with Fixonal. After filling and sanding, apply a primer coat of Fassiprim on all the surfaces; if matt finished portions are still visible after the primer dries, re-apply the primer to obtain a uniform appearance.

BRUKSANVISNING

Apply in a dry and well-ventilated environment.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Apply in a dry and well ventilated environment.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit

ANMÄRKNINGAR

Apply thin layers of Plastopan Super N.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	390 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the packaging.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production, if stored in the unopened, original packaging in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu