



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PORISOL®

Pore-filler

- Fixing
- Isolating
- Nearly odorless
- Can be recoated with water dispersed and most synthetic paints

DESCRIZIONE

Waterborn impregnating agent.

UTILIZZO CONSIGLIATO

As a pore-filler (inside): undiluted on very porous substrates (cardboard, paper, light kinds of woods), diluted on substrates with different absorption capacity (plaster, wood-fibre boards, etc.)

As a sealer (inside): undiluted on exotic wood, aniline colours and surfaces soiled with coaltar. Do not apply on substrates soiled with fume residues or soot (isolate first with Pegamat)

DATI TECNICI

Densità:	1,03 - 1,06
Livello di lucentezza:	Lucido
Residuo secco in peso:	50 - 52 %
Residuo secco in volume:	48 - 50 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	30 minutes
Asciutto da rivestire:	1 hour

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

48 µm

CONSUMO TEORICO

3 - 10 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surfaces to be treated must be sound and dry. Remove non adhering parts (by scraping and rubbing), dust off carefully and degrease, if necessary.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

If necessary dilute with water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

If necessary dilute with water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

When used as an impregnating agent, dilute 1/1 with water on substrates soiled with fume residue or soot, use Pegamat instead of Porisol.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	0 g/l
Soluzione premiscelata COV:	0 g/l
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu