

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PORISOL[®]

Pore-filler

- Fixing
- Isolating
- Nearly odorless
- Can be recoated with water dispersed and most synthetic paints

BESKRIVELSE

Waterborn impregnating agent.

ANBEFALT BRUK

As a pore-filler (inside): undiluted on very porous substrates (cardboard, paper, light kinds of woods), diluted on substrates with different absorption capacity (plaster, wood-fibre boards, etc.)

As a sealer (inside): undiluted on exotic wood, aniline colours and surfaces soiled with coal tar. Do not apply on substrates soiled with fume residues or soot (isolate first with Pegamat)

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,03 - 1,06
Glansgrad:	Blank
Tørrstoffinnhold i vekt:	50 - 52 %
Tørrstoffinnhold i volum:	48 - 50 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør:	30 minutes
Overmalbar:	1 hour

ANBEFALT VÅTFILMYKKELSE

100 µm

ANBEFALT TØRRFILMYKKELSE

48 µm

TEORETISK FORBRUK

3 - 10 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

The surfaces to be treated must be sound and dry. Remove non adhering parts (by scraping and rubbing), dust off carefully and degrease, if necessary.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

If necessary dilute with water.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

If necessary dilute with water.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

MERKNADER

When used as an impregnating agent, dilute 1/1 with water on substrates soiled with fume residue or soot, use Pegamat instead of Porisol.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	0 g/l
VOC ferdigblandet:	0 g/l
VOC kategori:	A/g
VOC grense:	30 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu