



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PORISOL[®]

Pore-filler

- Fixing
- Isolating
- Nearly odorless
- Can be recoated with water dispersed and most synthetic paints

BESKRIVNING

Waterborn impregnating agent.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

As a pore-filler (inside): undiluted on very porous substrates (cardboard, paper, light kinds of woods), diluted on substrates with different absorption capacity (plaster, wood-fibre boards, etc.)

As a sealer (inside): undiluted on exotic wood, aniline colours and surfaces soiled with coaltar. Do not apply on substrates soiled with fume residues or soot (isolate first with Pegamat)

TEKNISK DATA

| | |
|--------------------|-------------|
| Densitet: | 1,03 - 1,06 |
| Glansnivå: | Glans |
| Torrsubstansvikt: | 50 - 52 % |
| Torrsubstansvolym: | 48 - 50 % |

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

| | |
|------------------|------------|
| Beröringstorr: | 30 minutes |
| Övermålningsbar: | 1 hour |

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

48 µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

3 - 10 m²/l per coat

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

The surfaces to be treated must be sound and dry. Remove non adhering parts (by scraping and rubbing), dust off carefully and degrease, if necessary.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

If necessary dilute with water.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

If necessary dilute with water.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

ANMÄRKNINGAR

When used as an impregnating agent, dilute 1/1 with water on substrates soiled with fume residue or soot, use Pegamat instead of Porisol.

SÄKERHETSDATA

| | |
|---------------------------|--|
| VOC-nivå: | 0 g/l |
| VOC färdigmix: | 0 g/l |
| VOC-kategori: | A/g |
| VOC-gräns: | 30 g/l |
| Anmärkningar om säkerhet: | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu